

# COLORAMA 1 ECO

- 独自のTrevira CS ecoを使用したサステナブルファブリック
- 消費前の100%リサイクルのポリエステル糸から作られている
- Cradle to Cradle ブロンズ認定
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 72°Cまでのウォッシュابل製品

## アプリケーション



## 織物表示

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | 透明な                  |
|    | ポリエステル・トレビラCSエコ      |
|  | 135 g/m <sup>2</sup> |
|  | 0.33 mm              |
|   | 335 cm               |
|   | 340 cm               |
|   | 340 cm               |

## 洗濯表示

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |
|   |                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                              |

## 技術特性

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | 5-7                                        |
|    | 難燃性                                        |
|  | 湿度の高い場所でも使用可能                              |
|  | Waveに対応                                    |
|  | デジタル印刷                                     |
|  | Oeko-Tex, Cradle to Cradle, Trevira CS eco |
|  | 特別色 520 m                                  |

## 難燃性

B-s1,d0 (EN 13501-1)  
 Class 1 (EN 13773)  
 B1 (DIN 4102-1)  
 M1 (NF P 92-503/5/7)  
 Type B (BS 5867-2)



Colorama 1 Eco

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

| Colour | T <sub>v</sub> | T <sub>s</sub> | R <sub>s</sub> | A <sub>s</sub> | T <sub>UV</sub> | F <sub>c</sub> | g <sub>tot</sub> |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 400    | 52.9           | 53.1           | 44.8           | 2.1            | 51.5            | 0.68           | 0.49             |
| 410    | 55.3           | 55.1           | 42.4           | 2.5            | 47.4            | 0.69           | 0.50             |
| 429    | 37.8           | 46.7           | 35.4           | 17.9           | 34.3            | 0.73           | 0.53             |

T<sub>v</sub> Visible light transmission

T<sub>s</sub> Solar transmission

R<sub>s</sub> Solar reflectance

A<sub>s</sub> Solar absorption

T<sub>UV</sub> UV transmission

F<sub>c</sub> Shading factor

g<sub>tot</sub> Total g-value

Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

